

滅火器認可收費基準(草案)

種類	非經國外第三公證機構認證(含國產品及進口品)	經國外第三公證機構認證(含國產品及進口品)
型式認可	<u>50,000 元/型</u>	<u>14,500 元/型</u>
型式變更	<u>25,000 元/型</u>	<u>7,250 元/型</u>
個別認可	<u>26 元/具</u> (檢測費用另依下列試驗項目收費表加計)	
輕微變更	1,200 元/件	
認可事項變更	800 元/件	

備註：

1. 非經國外第三公證機構認證係指國內或國外生產製造，且未經國外第三公證機關認可者；經國外第三公證機關認證係指國內或國外生產製造，且經國外第三公證機關認可者。
2. 個別認可如由申請者使用場設設備辦理會同試驗時，則收會同試驗費4,000元/天，免收上開檢測費用。
3. 因廠商因素造成無法完成抽樣試驗、輪架式未達抽樣批量之個別認可及無預先領用認可標示，需再作認可標示查核者，則收交通費用4,000元/次。
4. 型式認可及型式變更收費不含老化試驗、虹吸管試驗、耐蝕及防銹之檢測費。

滅火器試驗項目收費表(草案)

試驗設備	檢測項目	檢測費(元/項)	備註
滅火器	適用性	160	1.個別認可試驗項目包括一般試驗【核對原型式認可技術資料、標示、蓄壓壓力】及分項試驗【噴射距離、噴射時間、操作機構、噴射性能、滅火藥劑充填量、本體容器所用材質之厚度、安全閥、無縫鋼瓶規格、本體容器之耐壓及滅火藥劑主成份試驗(滅火器用滅火藥劑)】。 2.每批次報驗標示費用總價合計達2萬元以上者,該批免收檢測費用;未達2萬元者,該批標示費用及檢測費用合以2萬元計收(輪架式未達抽樣批量者除外)。 ※如有下列情形者,需另收取交通費用4,000元/次: (A)因廠商因素造成無法完成抽樣試驗者。 (B)輪架式未達抽樣批量之個別認可[若同申請人不同型式產品,同時申請2批次(含)以上者,考量抽樣得併予進行,爰得除外。]。 (C)無預先領用認可標示,需再作認可標示查核者。
	標示	170	
	安全插梢	170	
	保持裝置	90	
	過濾網(化學泡沫滅火器)	170	
	液位標示(化學泡沫滅火器)	170	
	攜帶或搬運之裝置	170	
	壓力調整器(輪架式加壓式)	140	
	蓄壓壓力	170	
	耐衝擊強度	1060	
	振動試驗(車用型)	6610	
	噴射距離、噴射時間	1380	
	操作機構	310	
	滅火效能值	--	
	滅火藥劑充填量	1470	
	噴射性能	1320	
	使用溫度範圍	70	
	軟管規格	100	
	無縫鋼瓶規格	1180	
	耐蝕及防銹	3710	
	本體容器所用材質之厚度	600	
	本體容器之耐壓試驗	1850	
	護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈	320	
	閥體	2040	
	軟管	610	
	噴嘴	610	
	防止滅火藥劑之洩漏	90	
	安全閥	890	
	加壓用氣體量	320	
	加壓用氣體容器	2330	
	氣體導入管	140	
	指示壓力錶	2470	
	作動軸及氣體導入管	140	
充填比	1180		
高壓氣體容器之特例	460		
滅火器用滅火藥劑	3110		
虹吸管	29360		
老化試驗	25960		
核對原型式認可技術資料	160		

滅火器用滅火藥劑認可收費基準(草案)

種類	非經國外第三公證機構認證 (含國產品及進口品)	經國外第三公證機構認證 (含國產品及進口品)
型式認可	<u>44,000 元/型</u>	<u>14,200 元/型</u>
型式變更	<u>22,000 元/型</u>	<u>7,100 元/型</u>
個別認可	<u>2.5 元/kg</u> (檢測費用另依下列試驗項目收費表加計)	
輕微變更	1,200 元/件	
認可事項變更	800 元/件	

備註：

1. 非經國外第三公證機構認證係指國內或國外生產製造，且未經國外第三公證機關認可者；經國外第三公證機關認證係指國內或國外生產製造，且經國外第三公證機關認可者。
2. 個別認可如由申請者使用場設設備辦理會同試驗時，則收會同試驗費4,000元/天，免收上開檢測費用。
3. 因廠商因素造成無法完成抽樣試驗、輪架式未達抽樣批量之個別認可及無預先領用認可標示，需再作認可標示查核者，則收交通費用4,000元/次。

滅火器用滅火藥劑試驗項目收費表（草案）

試驗設備	檢測項目	檢測費 (元/項)	備註
滅火器用滅火藥劑	共通性質	170	1.個別認可試驗項目(以 ABC 乾粉為例)包括一般試驗【無結塊變質或其他異常現象、著色及標示】及分項試驗【沉澱、主成份、防濕性及細度】。 2.每批次報驗標示費用總價合計達 2 萬元以上者，該批次免收檢測費用；未達 2 萬元者，該批標示費用及檢測費用合以 2 萬元計收。 ※如有下列情形者，需另收取交通費用 4,000 元/次： (A)因廠商因素造成無法完成抽樣試驗者。 (B)無預先領用認可標示，需再作認可標示查核者。
	著色	240	
	標示	170	
	細度	520	
	沉澱	440	
	主成份	3110	
	防濕性	3570	
	表面張力	10260	
	比重	1830	
	發泡倍率	980	
	還原時間	980	
	黏度	5530	
	pH 值	730	
	凝固點	6360	
	腐蝕	6260	
	甲種藥劑主成份	810	
乙種藥劑主成份	750		